



## Colombina



### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura murale a tempera tixotropica per interni ad alta copertura, dotata di buon potere riempitivo, buona resistenza allo sfregamento a secco, di elevato grado di traspirazione. E' applicabile su tutti i tipi di supporti quali: gesso, cartongesso, intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione)

### 2. COMPOSIZIONE

Biossido di titanio, copolimeri poliacetovinilici in emulsione, carbonati cristallini ed amorfi altamente selezionati, speciali extender, additivi atossici.

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO (in ragione dello spessore da rasare) ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura COLOMBINA opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,540 Kg./Lt. +/-0,5%

**ASPETTO FILM:** OPACO

**COLORE:** bianco

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

**VISCOSITA':** aspetto tixotropico

**RESA:** 6-7 m<sup>2</sup>/Lt. (a due mani)

**DILUIZIONE:** con acqua al 40-50% per applicazione a pennello e rullo, 60% per applicazione a spruzzo

**CONFEZIONE:** contenitori in polietilene da Lt, 14, Lt. 5 e Lt. 2,5

**ESSICCAZIONE:** al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo, spruzzo.

**CONSERVAZIONE:** 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):**

- Classificazione: Idoneo per applicazioni che non richiedono resistenza al lavaggio.

- Colpi di spazzola: < 1000

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300):**

Resistenza: Classe4

**HS-CODE :** 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura a base di copolimeri poliacetovinilici in emulsione del tipo COLOMBINA della SPIVER S.r.l. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,150 Lt./m<sup>2</sup>, previa applicazione di una mano di FISSATIVO UNIVERSALE della SPIVER S.r.l., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che

dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)