

Spiver Topflex-One Kg.20 Guaina



€ 76,00][200,200,200][14]

Current Sale Price: Il prezzo originale era: € 76,00.€ 74,48Il prezzo attuale è: € 74,48.

SKU: a16806

Product Categories: [EDILIZIA](#), [Guaine e Impermeabilizzanti](#)

Product Tags: [Membrana Impermeabilizzante Monocomponente](#), [Spiver Topflex-One Kg.20 Guaina](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/spiver-topflex-one-kg-20-guaina/>

Product Summary

N.b. forniture a cantieri o rivendite prezzo riservato ingrosso

contattare commerciale@ferrincolor.com

n.b si richiede la p.iva

TopFlex One - Membrana Impermeabilizzante Monocomponente

Applicazioni: rullo, pennello, frattazzo.

Colori: Grigio

Resa pratica: 1,5 mq./Kg. (a spessore di 1 mm.).

Product Description

N.b. per forniture a cantieri o rivendite prezzo riservato ingrosso

contattare commerciale@ferrincolor.com

n.b si richiede la p.iva

TopFlex One - Membrana Impermeabilizzante Monocomponente

Applicazioni: rullo, pennello, frattazzo.

Colori: Grigio

Resa pratica: 1,5 mq./Kg. (a spessore di 1 mm.).

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Membrana impermeabilizzante monocomponente in pasta pronta all'uso, a base di elastomeri silanizzati, ad elevato modulo elastico. TOPFLEX-ONE può tranquillamente essere lasciato a vista, non teme l'azione di degrado degli U.V., contrariamente alle guaine cementizie che richiedono una schermatura, TOPFLEX-ONE è ideale come sottofondo impermeabilizzante

prima della posa delle piastrelle, che essere fatta con un collante tipo C2

S1.TOPFLEX-ONE

trova impiego per: impermeabilizzazione di terrazzi e balconi impermeabilizzazione di muri in calcestruzzo rivestimento anticavillante per il risanamento di intonaci microfessurati

impermeabilizzazione di tetti in lamiera e in legno

2. COMPOSIZIONE

Emulsione elastomerica-silanizzata, extenders lamellari, inerti silicei selezionati, ossidi di ferro e/o titanio, additivi.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

SU SUPPORTO CEMENTIZIO Spolverare perfettamente la superficie ed assicurarsi

che il supporto sia asciutto ed esente da tracce di grassi e oli. Applicare una mano di DERASOL

H2O diluito in rapporto 1:1 con acqua. Stendere con frattazzo metallico in due strati, la prima annegata in rete in fibra di vetro da 90 gr/mq., la seconda dopo minimo 24 h. SU PIASTRELLE Spolverare perfettamente la superficie ed assicurarsi che il supporto sia asciutto, e accertarsi che le piastrelle siano ben coese ed esente da ogni traccia di grassi,

oli, licheni e muschi. Applicare una mano di PRIMER RV, stendere con frattazzo metallico in due strati, la prima

annegata in rete in fibra di vetro da 75gr/mq., la seconda dopo minimo 24 h. SU GUAINA BITUMINOSE Spolverare perfettamente la superficie ed assicurarsi che il supporto sia asciutto. Applicare una mano di PRIMER RV, stendere con frattazzo metallico in due

strati, la prima annegata in rete in fibra di vetro da 75gr/mq., la seconda dopo minimo 24 h

U LAMIERA

Spolverare perfettamente la superficie ed assicurarsi che il supporto sia asciutto.

Nei supporti arrugginiti applicare una mano di CROMARZINC, dopo 24h stendere con pennello e/o frattazzo metallico in due strati, la seconda dopo minimo 24h

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1.290Kg./lt +/-5%.

COLORE: grigio cemento chiaro

VISCOSITA': pasta tixotropica

RESA: 1,5 kg./mq x 1 mm. di spessore

CONFEZIONE: contenitori in plt. da Kg. 20

SPESSORE MINIMO CONSIGLIATO: 1 mm

COEFICIENTE DI ALLUNGAMENTO: 250% ± 40% ESSICCAZIONE: al tatto 2h a 20°C, in profondità 24h a 20°C.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 10°C e 30°C.

PEDONABILITA': 72 ore dall'applicazione a 20°C.

APPLICAZIONE: frattazzo metallico, pennello, rullo, spruzzo.

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento impermeabilizzante con membrana in pasta a base di elastomeri silanizzati, ad elevato modulo elastico, del tipo TOPFLEX-ONE della Spiver S.r.l. applicato in due mani,
ad uno spessore minimo di 1 mm, previa idonea primerizzazione.

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 20.00 kg

Product Gallery





