



WAXLAK 3 IN 1

Vernice trasparente cerata satinata 3 in 1 (impregnante, intermedio, finitura)



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 29/04/2016

DESTINAZIONE

Vernice elastica che consente 3 fasi: impregnante-mano intermedia-finitura cerata

PROPRIETA'

IDROREPELENTE
OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
PREVIENE L'AZIONE DEI MICRORGANISMI (MUFFE, FUNGHI, ECC.) E DEGLI INSETTI
RESISTENTE AI RAGGI UV
OTTIMA ELASTICITA'

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l)

Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/e):400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 g/l

CONDIZIONI CONSIGLIATE DI SUPERFICIE E TEMPERATURA

Evitare applicazioni con temperatura ambiente inferiori a +10°C o superiori a +35°C ed umidità relativa ambiente superiore all' 80%.
Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità.
Il contenuto di umidità del legno non deve superare il 16%.
Temperatura del supporto: min. +10°C - max +35°C.
Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

RACCOMANDAZIONI

Miscelare bene prima dell'uso.
Si consiglia di applicare uniformemente il prodotto lungo tutta la superficie da verniciare in modo da non lasciare parti scoperte dalle quali potrebbe iniziare un processo di deterioramento del film ciclo applicato e del supporto. A temperature di applicazione inferiori ai +15°C potrebbe rendersi necessaria l'aggiunta di una maggiore quantità di solvente per ottenere la viscosità di applicazione desiderata. Troppo diluente causa una diminuzione della resistenza alla colatura e può dare origine a difetti in fase di applicazione. Umidità elevate possono causare opacizzazioni durante l'applicazione. Per la pulizia delle superfici tinteggiate si consiglia l'impiego di spugne morbide con detergenti neutri. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo.

Per un risultato ottimale di omogeneità di superficie e uniformità di essiccazione si consiglia di evitare l'applicazione sotto la luce solare diretta.

ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi di tannino. Per ridurre la formazione di macchie scure applicare idoneo fondo isolante



WAXLAK 3 IN 1

Vernice trasparente cerata satinata 3 in 1 (impregnante, intermedio, finitura)



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 29/04/2016

CICLO APPLICATIVO

SUPERFICI IN LEGNO NUOVO O RIPORTATO A NUOVO

Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando idoneo diluente. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare che il legno non sia troppo umido. Applicare 2 strati di WAXLAK 3 IN 1 intervallate 12 - 16 h l'uno dall'altro. Su legni con assorbimento elevato applicare una mano di 1519 diluito al 10% per uniformare gli assorbimenti della superficie. Applicare una seconda mano diluita al 5%.

Applicare la mano di finitura senza diluire.

ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi di tannino. Per ridurre la formazione di macchie scure, applicare idoneo fondo isolante.

SUPERFICI IN LEGNO GIA' VERNICIATO

Carteggiare per asportare le fibre di legno sollevate. Eliminare eventuali strati di vecchie pitture mal ancorate ed irruvidire le superfici già verniciate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando idoneo diluente. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare che il legno non sia troppo umido. Applicare 1 strato di 1519 WAXLACK diluito al 10% solo sulle zone di legno degradato per uniformare gli assorbimenti. Applicare 2 strati di SEALACK 1518 intervallate 12 - 16 h l'uno dall'altro. Applicare una seconda mano diluita al 5%. Applicare la mano di finitura senza diluire.



WAXLAK 3 IN 1

Vernice trasparente cerata satinata 3 in 1 (impregnante, intermedio, finitura)



SCHEMA TECNICA

Revisione 1 del 29/04/2016

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

Dati rilevabili a T=20°C e 60% umidità relativa

ASPETTO IN LATTA LEGANTE COLORE

Liquido
Acrilico
COLORI CARTELLA WAXLAK
Tinte realizzabili con sistema tintometrico MCS

UTILIZZO



Pennello



DILUENTE

Ecoselva o CS/3000

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

CS/2

MODALITÀ APPLICAZIONE

SPRUZZO AD ARIA

Diluyente (% Volume)
Diametro Ugello (mm/inch)
Pressione Ugello(Atm/Mpa)

PENNELLO / RULLO

Diluyente (% Volume) Ecoselva o CS/3000 Pronto all'uso

DATI TECNICI

DENSITA' DI MASSA (kg/l)	0,95	
CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME (%)	54	
CONTENUTO SOLIDO IN PESO (%)	-	
VISCOSITA' BROOKFIELD (cP)	-	
VISCOSITA' COPPA ASTM 4 (s)	-	
BRILLANTEZZA (%)	-	Satinato
FUORI POLVERE (minuti)	-	
SECCO AL TATTO (h)	2	
SECCO IN PROFONDITA' (giorni)	24	



WAXLAK 3 IN 1

Vernice trasparente cerata satinata 3 in 1 (impregnante, intermedio, finitura)



SCHEMA TECNICA

Revisione 1 del 29/04/2016

DATI TECNICI

SPESORE DEL FILM SECCO (DFT) CONSIGLIATO (μm)	30
RESA TEORICA (mq^2/lt)	18
POLIMERIZZAZIONE COMPLETA - GIORNI	7 - 10
INTERVALLO SOVRAPPLICAZIONE (h)	8 - 10
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE ($^{\circ}\text{C}$)	+5
CLASSE PRESA DI SPORCO UNI EN 10792	-
RESISTENZA AL LAVAGGIO (UNI 10560) cicli:	-
PUNTO DI INFIAMMABILITA' ($^{\circ}\text{C}$)	>27
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA ($^{\circ}\text{C}$)	-
CARTEGGIABILE (h)	-

STABILITA' ALLO STOCCAGGIO (in luogo fresco e asciutto)

24 mesi in confezione ben chiusa al riparo dal gelo e da fonti di calore

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO ($^{\circ}\text{C}$)

+5 ÷ +30

LATTAGGI

0,75 - 2,5 lt

Indicazioni di Sicurezza

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore. Operazioni quali carteggiatura, sabbatura, rimozione con fiamma, ecc, dei vecchi strati di pittura possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale.

In Italia i DPR 303 e 547 riportano le norme da rispettare durante le operazioni applicative. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Il Centro assistenza SESTRIERE VERNICI Srl è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie ad un corretto impiego del prodotto.

Attenzione: il prodotto, potrebbe avere verso alcuni soggetti, particolarmente sensibili agli isotiazoloni, una lieve azione irritante, si consiglia pertanto di effettuare l'applicazione con i guanti ed occhiali protettivi e lavarsi bene le parti che potrebbero casualmente venire a contatto con la cute.