

Genyus Ultramatt



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura murale extralavabile per interni ed esterni di altamente opaca, ottima copertura, elevato punto di bianco, grande facilità applicativa con effetto antigoccia a rullo e auto-dilatante a pennello. GENYUS ULTRAMATT trova particolare impiego in superfici dove la forte luce esalta piccole imperfezioni e si ha la ovvia necessità di mascherarle e nasconderle. Grazie alla sua eccezionale opacità (<1,5 gloss a 85°) GENYUS ULTRAMATT, impedisce quasi totalmente i problemi dei riflessi di luce su superfici molto lisce, dove consente inoltre una perfetta ritoccabilità. E' applicabile su tutti i tipi di supporti quali: gesso, intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione), ma trova principale impiego in superfici in cartongesso, dove il suo straordinario potere mascherante, elimina svariati problemi di riflessi e consente una immediata copertura, mantenendo al tatto una pregevole finezza.

2. COMPOSIZIONE

Biossido di titanio, copolimeri sintetici in emulsione resistenti agli alcali., cariche ipermicronizzate, speciali filler rinforzanti e super-opacizzanti, additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, su supporti friabili è necessario consolidare con DERASOL H2O diluito 1:1 con acqua, in caso di supporti ben coesi e/o scarsamente assorbenti evitare l'uso di fissativi.

Su cartongesso, dopo aver primerizzato le stuccature, è possibile applicare direttamente il prodotto.

Lasciare asciugare minimo 4ore e applicare due mani di idropittura GENYUS ULTRAMATT opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1400g/Lt. ±30g/Lt.

ASPETTO FILM: ALTAMENTE OPACO

COLORE: bianco

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

VISCOSITA': aspetto tixotropico

RESA : 9-10 m²/Lt. (a due mani)

DILUIZIONE: 30-40% con acqua su supporti assorbenti, in caso di supporti poco assorbenti diluire con il 5-10% d'acqua.

Per applicazione con airless la diluizione va gestita tra il 30-50% a seconda del tipo macchina utilizzata.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt.14; contenitori in polietilene da Lt. 5 e Lt. 2,5.

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo.

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):

• Classificazione: Ottima resistenza al lavaggio

• Colpi di spazzola: ≥ 5000

RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300): Resistenza: Classe2

HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura extralavabile di aspetto altamente opaco del tipo GENYUS ULTRAMATT della SPIVER S.r.l. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,150 Lt./m², previa applicazione di una mano di FISSATIVO UNIVERSALE della SPIVER S.r.l., diluito con acqua in rapporto 1:10 fino ad 1:15 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Genyus Ultramatt - SP 106. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti